



**335 MAXI LW**

DS-65313-1020

**Globally Proven  
Construction Solutions**



DS-65313-1020

### 1. НАЗВА ПРОДУКТУ

335 MAXI LW

### 2. ВИРОБНИК LATICRETE Europe

S.r.l. a socio unico Via Paletti, snc,  
41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telephone: +39 059 535540

Email: [info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Website: [laticrete.eu](http://laticrete.eu)

### 3. ОПИС ПРОДУКТУ

335 MAXI LW - це високоякісний, посилений полімером, багатофункціональний, легкий клейовий розчин з відмінними експлуатаційними характеристиками, високою продуктивністю та низьким вмістом пилу.

#### Застосування

- Для швидкого та надійного укладання різних видів облицювання, включаючи керамограніт, керамічну плитку та каміння не чутливі до вологи.
- Для внутрішнього, зовнішнього та підводного застосування
- Для товщини до 15 мм
- Може використовуватися як тиксотропний або напіврідкий клей.

#### Переваги

- Підходить для використання під водою
- Не сповзає, містить легкі наповнювачі - чудово підходить для стін та вертикальних робіт.
- Тиксотропний, дуже еластичний
- Низький вміст пилу та легких органічних сполук - безпечний, краще для вас та навколишнього середовища

- Відмінна зручність та простота нанесення - різні консистенції нанесення, від тонкошарового до напіврідкого
- Доступний у супер білому та сірому кольорі

#### Основи, що підходять

- Бетон
- Цементні розчини
- Цементна штукатурка
- Бетонні блоки
- Самовирівнювальні та штукатурні суміші (тільки для внутрішніх застосувань)
- Гіпсові основи (тільки у сухих приміщеннях). Для отримання додаткової інформації див. LATICRETE TDS 148, приклеювання керамічної плитки або каменю на гіпсові основи.
- Існуюча керамічна плитка та камінь (тільки всередині)
- Цементна плита (проконсультуйтеся з виробником цементної плити для отримання конкретних рекомендацій щодо встановлення та перевірки придатності для зовнішнього використання)
- Гіпсокартон (тільки для внутрішнього використання, не вологі ділянки)
- Зовнішня клеєна фанера (тільки всередині)
- Пінополістирольні панелі

#### Упаковка

Мішок 15 кг

#### Покриття/витрата

- ~ 2 кг / м<sup>2</sup> зубчастим шпателем 8 мм
- • 3-4 кг/м<sup>2</sup> зубчастим шпателем 15 мм

#### Термін придатності

Герметичні заводські упаковки з продуктом гарантують високу якість протягом одного року при зберіганні в сухому місці. Висока вологість скорочує термін зберігання продукту.

#### Обмеження

- Для укладання плитки в місцях з інтенсивним рухом та зовні приміщень, рекомендується використовувати високоеластичну гідроізоляційну систему, таку як HYDRO BAN®.
- При використанні клею в напіврідкому вигляді зачекайте щонайменше 48 годин перед затиранням швів.

- Рідкі стяжки на цементній основі, гіпс/сульфат кальцію, ангідрит, плити на цементній основі, існуюча плитка або особливо поглинаючі основи, слід обробити ґрунтовкою.
- НЕ змішуйте з іншим цементом або клеєм.
- НЕ використовуйте у прямому контакті зі стяжками на основі магнію, оскільки це може спричинити хімічну реакцію та зруйнувати стяжку.
- Клеї/мастики, розчини та затірки для керамічної плитки, бруківки, цегли та каменю не призначені для заміни гідроізоляційних мембран. Якщо потрібний водостійкий бар'єр, використовуйте гідроізоляційну мембрану LATICRETE®.

### Застереження

Для отримання додаткової інформації перегляньте паспорт безпеки.

- Для зеленого мармуру, плитки та каменю на полімерній основі та інших чутливих до вологи мармурів та агломератів використовуйте LATAPOXY® 300 ADHESIVE.
- Взимку захищайте роботу від замерзання та пішохідного руху до повного затвердіння.
- Захищайте робочу зону від дощу чи води до повного висихання.
- Містить цемент. Що може спричинити подразнення очей. Може викликати подразнення при контакті зі шкірою. При змішуванні та нанесенні продукту надягайте захисні рукавички та окуляри. При попаданні на шкіру ретельно промити водою. Не ковтати! Уникати вдихання пилу.
- Зберігати у недоступному для дітей місці.

## 4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ



### VOC/LEED Інформація про продукт

- Емісія у внутрішньому повітрі: A +
- GEV EMICODE EC1 Plus

### Applicable Standard

- EN 12004 C2 TE S1
- ISO 9001:2015 Quality Management System

### Фізичні властивості

Класифікація EN 12004:	C2 TE S1
База	Цемент, легкі наповнювачі, добавки
Насипна щільність:	0,8 кг / м³

Максимальний розмір зерна:	0,3 мм
Займистість:	Ні
Початкова адгезія (через 28 днів):	>1,0 Н / мм²
Адгезія після нагріву:	>1,0 Н / мм²
Адгезія після занурення у воду:	>1,0 Н / мм²
Адгезія після циклів замерзання-розтавання	> 1,0 Н / мм²
Деформуємість (по EN 12004):	>2,5 мм
Термостійкість:	від -30 ° C до +90 ° C

### Робочі властивості

Щільність у вологому стані	1,25 кг / дм³
Життєздатність:	3 години
Відкритий час:	30 хвилин
Максимальна товщина:	15 мм
Час до можливості проходження	12 годин
Затірка швів	12 годин
Повні навантаження	7 днів
Остаточне затвердіння:	28 днів

(при 23°C/55% відносної вологості)

Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Наведені результати є типовими, але відображають використані процедури випробувань. Фактична продуктивність у будівельних умовах залежатиме від методів встановлення та умов будівельного майданчика.

## 5. НАНЕСЕННЯ

### Підготовка основи

Усі поверхні повинні мати температуру від 5°C до +35°C, повинні бути структурно міцними, чистими та вільними від бруду, олії, жиру, фарби, герметиків для бетону або затверджувачів.

Рідкі стяжки на цементній основі, гіпс, ангідрит, плити на цементній основі, наявну плитку або основи, що особливо поглинають, слід обробляти ґрунтовкою, такий як PRIMER PLUS або PRIMER SUPERIOR.

Сухі пилові бетонні плити або кладку необхідно змочити, а надлишки води зібрати.

### Змішування

Використовуйте чисту ємність для змішування із чистою питною водою. Не додавайте інші наповнювачі або гідравлічні в'язучі. Співвідношення змішування:

- Для отримання напіврідкого клею використовуйте прибл. 10,2 – 10,8 л чистої води на мішок 15 кг. Спочатку змішайте приблизно з 8 л води, потім додайте воду, що залишилася.
- Для приготування тиксотропного клею використовуйте 7,5-8,1 л чистої води на мішок 15 кг.

Перемішайте тихохідним міксером до отримання однорідної суміші, яку можна наносити шпателем. Залишіть на час дозрівання 3-5 хвилин. Перемішайте перед нанесенням, не додаючи більше води ні порошку. Клей необхідно використати протягом 3 годин. Під час використання час від часу помішуйте, щоб суміш залишалася пишною. Не додавайте воду.

## Нанесення

Нанесіть клей на основу плоскою стороною шпателя, щільно притискаючи до поверхні. Нанесіть додатковий розчин зубчастою стороною рівним суцільним шаром. Використовуйте клей протягом відкритого часу. Якщо розчин затвердіває, не намагайтеся відновити зручність додаванням води. Після завершення роботи захистіть готову площу від дощу протягом 24 годин після нанесення. У холодну погоду захищайте готову роботу протягом перших 48 годин.

*Примітка: Використовуйте зубчастий шпатель відповідного розміру, щоб клей прилипав до плитки, покриваючи не менше 95% - 100% нижньої сторони плитки при укладанні всередині приміщення та 100% при укладанні зовні або в зонах з інтенсивним рухом.*

*Для застосування в зонах, схильних до негативних температур або схильним до особливих механічних навантажень (на відкритому повітрі, коридори / підлоги, інтенсивний рух, матеріали з нерівномірною товщиною), клей повинен наноситися як на основу, так і на зворотний бік плитки (метод комбінований/подвійного намазування).*

*Для плитки великого формату або занурення у воді також рекомендується використовувати комбінований метод подвійного нанесення.*

## Затірка швів

Нанесення затірки можна почати після мінімум 12 годин при 23°C та відносній вологості 50%. Умови можуть змінювати час висихання та затвердіння продуктів. Затирання швів проводити продуктами SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, PERMACOLOR SELECT або PERMACOLOR SELECT FINE.

## Очищення

Очистіть інструменти та плитку водою, поки розчин свіжий.

## 6. НАЯВНІСТЬ І ЦІНИ

### Наявність

Матеріали LATICRETE® є в наявності по всьому світу. Щоб отримати інформацію про дистриб'юторів, зв'яжіться з LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico:  
+39 059 535540

[info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

Для отримання on-line інформації про дистриб'ютора, зайдіть на сайт [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

### Ціни

Зв'яжіться з LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico для отримання інформації про ціну.

## 7. ГАРАНТІЯ

Постачальник гарантує, що продукт не зіпсується у нормальних умовах використання. Термін дії гарантії - один (1) рік. Звертайтеся до Технічного відділу за додатковою інформацією. 10. ДОКУМЕНТАЦІЯ:  
DS230.13EU: 1 рік гарантії на продукт (EN)

## 8. ДОГЛЯД

LATICRETE® та LATAPOXY® є високоякісними продуктами, розробленими для отримання довговічних результатів, що не потребують догляду. Тим не менш, довговічність та характеристики тісно пов'язані з типом використаних для чищення засобів.

## 9. ТЕХНІЧНА СЛУЖБА

Технічна підтримка

За інформацією звертайтеся до Technical Service Hotline:  
+ 39 059 535540  
[technicalservices@laticreteeurope.com](mailto:technicalservices@laticreteeurope.com)

Технічна документація та паспорт безпеки

Для отримання технічної документації та паспорта безпеки завітайте на наш сайт [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

## Попередження

Інформація та вказівки, наведені у технічних характеристиках, незважаючи на те, що вони були отримані за роки застосування продукції, повинні вважатися приблизними. Оскільки LATICRETE® не має змоги безпосередньо контролювати умови укладання та спосіб застосування продукції, то він не несе жодної відповідальності, що впливає з використання продукції. Той, хто хоче використовувати продукцію LATICRETE®, має провести належні випробування на будмайданчику для визначення придатності до передбаченого використання. Наведені результати є типовими, але відображають використані процедури випробувань. Фактична продуктивність у польових умовах залежатиме від методу встановлення та місцевих умов. На продукцію LATICRETE® поширюється гарантія в межах, встановлених нашими загальними умовами продажу, та в межах відповідності з технічними специфікаціями та застосовними сертифікатами, як зазначено в технічних характеристиках продукту, документації або застосованій технічній документації.

## 10. ДОКУМЕНТАЦІЯ

Додаткову інформацію про продукт можна знайти на нашому сайті [laticrete.eu](http://laticrete.eu). Нижче наведено список пов'язаних документів:

- DS230.13EU: гарантія на продукт 1 рік