




DEKOSIL

Силіконовий герметик для швів

- Містить фунгіцид
- Еластичний
- Стійкий до впливу атмосферних факторів і старінню
- Водонепроникний
- Стійкий до хімічних засобів і хлору
- Для зовнішніх і внутрішніх робіт
- Однокомпонентний
- Не містить розчинники
- Не дає усадки
- М'якої консистенції
- Для підлог і стін
- Відповідність стандартам: ISO 11600-G-25LM



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пластичний однокомпонентний силіконовий герметик. Полімеризація відбувається за рахунок реакції оцтового ангідриду з вологою в повітрі (з виділенням оцтовий кислоти).

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

DEKOSIL використовується для закладення стиків між плиткою і сантехнічним обладнанням, душовими кабінами, трубами, між віконними рамами та стінами, а також для закладення компенсаційних швів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Непридатний для акваріумів. Непридатний для закладення швів природного каменю, та для підводних застосувань. Для еластичного з'єднання різних поверхонь: скла, пластмаси, металів та кераміки. Придатний для застосування в автомобілях, морських суднах, із санітарно-гігієнічним обладнанням, при оснащення барів, магазинів і т.п.

ВИКОРИСТАННЯ:

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:

Поверхні, що ущільнюються, повинні бути сухими (вологість бетону < 4%), чистими, без пилу, слідів речовин та матеріалів, що погіршують адгезію: мастил, залишків фарби тощо. Крім того, герметик DEKOSIL не повинен піддаватися впливу води в процесі нанесення і полімеризації.

- У плиткових та бетонних поверхнях ущільнюванні краї необхідно обробити придатним ґрунтом.
- При використанні герметика DEKOSIL для ущільнення металевих з'єднань зі сталі, алюмінію, оцинкованої сталі краї необхідно обробити придатним ґрунтом.
- Перед ущільненням пофарбованих та пластикових поверхонь рекомендується зробити перевірку. Бітуми містять матеріали, перешкоджають адгезії.

ВИТРИМКА З ТЕХНІЧНИХ УМОВ: Постачання та нанесення оцтового силіконового герметика DEKOSIL компанії Benfer для еластичного закладення розділових швів на підлогах, швів між плиткою та сантехнічним обладнанням або трубами, стиків скла з рамами і т.п.



ТЕХНІЧНА Консультація



ГАРАНТІЯ
СТРАХУВАННЯ



ТЕХНІЧНЕ НАВЧАННЯ



ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ

НАНЕСЕННЯ:

Для досягнення оптимальної адгезії ущільнюванні поверхні повинні бути сухими та чистими. Для видалення мастил слід використовувати відповідні знежирювачі. Кислотний силіконовий герметик має чудову адгезію до більшості поверхонь (анодованому алюмінію, скло, кераміки, поліефірам). У разі виникнення проблем з адгезією до поверхні рекомендується звернутися до виробника для підбору відповідного ґрунту. Нанесення фарби на герметик неможливо.

ОЧИЩЕННЯ: Очищення покриття проводять ганчіркою або губкою до початку схоплювання герметика.

ВИТРАТА: ТАБЛИЦЯ

УПАКОВКА: тубик по 310 мл в ящиках по 18 тубиків.

ЗБЕРІГАННЯ: в цілою оригінальною упаковці при зберіганні в сухому прохолодному місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 12 місяців.

DEKOSIL - Расход -	
Размер швов	Погонные метры/ Картриджи
5x5	11
5x10	5,4
10x10	2,7
15x10	1,8
20x10	1,35
25x10	1,10
30x15	0,63
40x20	0,36

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенція:	Оцетовий силіконовий герметик
Колір:	див. таблицю
Щільність:	0,98-1,00 кг/см ³
Температура нанесення/поверхні:	+5°C до 35°C
Швидкість загустіння:	3 мм/24 ч 18°-25°
Твердість по Шору А:	прибл 0,4 МПа
Модуль пружності при 100 % (ISO 8339):	прибл 0,7 МПа
Міцність на відрив при розтягуванні (ISO 8339):	прибл 250 %
Відносне подовження при розриві (ISO 8339):	25 %
Деформаційна рухливість:	от -40° С до + 80° С
Стійкість до впливу температури:	12 міс в оригінальній упаковці в сухому
Умови зберігання і термін придатності	прохолодному місці.

	DEKOGROUT +	DEKOGROUT	DEKOGROUT 2/12	DEKOGROUT-HF 1/30	DEKOGROUT 2K	DEKOSIL
						TRASPARENTE
BIANCO	✓	✓	✓		✓	BIANCO
GRIGIO ARGENTO	✓					GRIGIO ARGENTO
MANHATTAN	✓	✓			✓	MANHATTAN
GRIGIO CHIARO 7035	✓	✓	✓	✓	✓	GRIGIO CHIARO 7035
GRIGIO 7042	✓	✓	✓		✓	GRIGIO 7042
GRIGIO TORTORA		✓	✓		✓	
GRIGIO CEMENTO 7030		✓	✓	✓	✓	GRIGIO CEMENTO 7030
ANTRACITE 7037	✓	✓	✓		✓	ANTRACITE 7037
NERO 9004		✓			✓	NERO 9004
JASMINE	✓					BEIGE 1013
OFF WHITE	✓	✓	✓	✓	✓	
CREMA MARFIL 9001		✓	✓		✓	
BEIGE 1013	✓	✓	✓	✓	✓	
TRAVERTINO	✓	✓	✓	✓	✓	TRAVERTINO
NOCCIOLA	✓	✓				NOCCIOLA
CARAMELLO	✓	✓				
CAMEL 1001	✓	✓			✓	TABACCO 8007
TABACCO 8007	✓	✓			✓	
MARRONE 8011	✓	✓			✓	MARRONE 8011
TESTA DI MORO 8017		✓			✓	
GIALLO 1012		✓			✓	Примітка: Кольори наведені в таблиці є орієнтовними і повинні бути перевірені користувачем, на якому лежить відповідальність за використання продукту
VERDE 6019		✓			✓	
SMERALDO 6024		✓			✓	
CROCUS		✓			✓	
AZZURRO 5012		✓			✓	
BLU 5013		✓			✓	
ROSA 3014		✓			✓	
ROSSO MARANELLO 3003		✓			✓	