

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт

Гідроізоляційна стрічка для стиків

Опис

Стрічка REVESTECH DRY50 BANDA призначена для герметизації стиків між гідроізоляційними мембранами REVESTECH DRY50, DRY80, ACU200 і DRY120. Стрічку слід використовувати з клеєм **SEAL PLUS**.

Код	Опис	Упаковка
544010113	DRY50 BAND 13X30	Рулон 30 м x 12.7 см
544010120	DRY50 BAND 13X5	Рулон 5 м x 12.7 см



MARKED MEMBRANE

1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012



Характеристика	Тест	Од. вим.	Допуск	Значення
Водонепроникність	EN 1928 Mét. B			PASA
Межа точності на розрив	EN 12311-2 Mét. A	H/50 мм	MLV L \geq 395 MLV T \geq 130	L=395 T=130
Видовження	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L \geq 23 MLV T \geq 190	L=23 T=190
Опір до зрушення швів	EN 12317-2	H/50 мм	MLV \geq 110	110
Удароміцність	EN 12691	мм		PND
Спротив статичному навантаженню	EN 12730 Mét. B	кг	MLV \geq 20	=20
Гнучкість за низьких температур	EN 495-5	°C	MLV \geq 40	-40
Вогнеміцність	EN 13501-1	Euroclases		F
Довжина	EN 1848-2	м	MDV: -0% y +5%	5 y 30
Ширина	EN 1848-2	м	MDV: -0.5% y + 1%	1, 1.2 y 1.5
Густина	EN 1849-2	г/м ²	MDV: -5% y + 10%	335
Товщина	EN 1849-2	мм	MDV: -5% y + 10%	0,52
Видимі дефекти	EN 1850-2			PASA
Прямота	EN 1848-2	мм	MLV g \leq 50	g=50
Площинність	EN 1848-2	мм	MLV p \leq 10	p=10
Зміна лінійних розмірів	EN 1107-02	%	MLV: L \leq -0.2 MLV: T \leq 0	L=-0,2 T=0
Вплив хімічних речовин	EN 1847		Значення не змінюються через 28 днів в насиченому розчині гідроксиду кальцію при 23°C.	
Стійкість до дифузії водяної пари	UNE-EN 1931:2001	м ² ·ч·Па/мг		9,75

MLV: Значення, встановлене виробником (під час випробувань). PND: Необ'явлена вигода. MDV: заявлена виробником вартість (з допуском).

Характеристика	Тест	Од.вим.	Допуск	Значення
Водонепроникність перекриття з цементним клеєм С2	Водяний стовп	1м / 24 ч		герметична
Цементна клейка адгезія С2 на листі: ТЯЖІННЯ	Методологія CSTB	H/мм ²	\pm 10%	0,9
Цементна клейка адгезія С2 на листі: ЗРУШЕННЯ	Методологія CSTB	H/мм ²	\pm 5%	1,28
Удароміцність (удар шар) з керамічним покриттям	Методологія CSTB	Nº потрясіння		4

Зберігання

Зберігати в оригінальній не вскритій упаковці, в добре провітрюваному приміщенні, березти від вологи при максимальній температурі 30°C. Березти від прямого впливу сонячного проміння.

Для отримання додаткової інформації чи спеціального використання звертатися до Технічного Відділу. Email: revestech.ukraine@gmail.com