

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт

Гибкая мембрана для гидроизоляции душевых, облицованных керамической плиткой, для стен, полов, а также любых других чувствительных к воде зон.

Описание

Гибкая мембрана для гидроизоляции небольших плоских крыш (балконов и террас) и ванных комнат, стен и полов во влажных помещениях. Изготовлена из этиленвинилацетатного сополимера и покрыта полиэфирными и полипропиленовыми волокнами. Обе стороны обеспечивают оптимальное сцепление с плиточным клеем C2 S1/S2, используемым при укладке в качестве приклеенной мембраны. Мембрана должна быть уложена с внахлест 10 см и герметизированы клеем **SEALPLUS**.



1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012



Код	Описание	Упаковка
544017945	DRY50 1x30	Рулон 1 x 30 м (30 м²)
544017952	DRY50 1x5	Рулон 1 x 5 м (5 м²)
544010090	DRY50 30	Рулон 1.2 x 30 м (36м²)
544010076	DRY50 5	Рулон 1.2 x 5 м (6м²)
544010106	DRY50 450	Рулон 1.5 x 30 м (45м²)
544010083	DRY50 75	Рулон 1.5 x 5 м (7.5м²)

Характеристика	Тест	Ед. изм.	Допуск	Значение
Водонепроницаемость	EN 1928 Mét. B			PASA
Предел точности на разрыв	EN 12311-2 Mét. A	H/50 мм	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Удлинение	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Сопротивление к сдвигу швов	EN 12317-2	H/50 мм	MLV ≥ 110	110
Ударопрочность	EN 12691	мм		PND
Сопротивление статической нагрузке	EN 12730 Mét. B	кг	MLV ≥ 20	=20
Гибкость при низких температурах	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Огнеупорность	EN 13501-1	Euroclases		F
Длина	EN 1848-2	м	MDV: -0% y +5%	5 y 30
Ширина	EN 1848-2	м	MDV: -0,5% y + 1%	1, 1,2 y 1,5
Плотность	EN 1849-2	г/м²	MDV: -5% y + 10%	335
Толщина	EN 1849-2	мм	MDV: -5% y + 10%	0,52
Видимые дефекты	EN 1850-2			PASA
Прямота	EN 1848-2	мм	MLV g ≤ 50	g=50
Плоскостность	EN 1848-2	мм	MLV p ≤ 10	p=10
Изменение линейных размеров	EN 1107-02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Воздействие химических веществ	EN 1847	Значения не меняются через 28 дней в насыщенном растворе гидроксида кальция при 23°C.		
Стойкость к диффузии водяного пара	UNE-EN 1931:2001	м²·ч·Па/мг		9,75

MLV: Значение, установленное производителем (во время испытаний). PND: Необъявленная выгода. MDV: заявленная производителем стоимость (с допуском).

Характеристика	Тест	Ед.изм.	Допуск	Значение
Водонепроницаемость перекрытия с цементным клеем C2	Водяной столб	1м / 24 ч		герметична
Цементная клейкая адгезия C2 на листе: ТЯГА	Методология CSTB	Н/мм²	± 10%	0,9
Цементная клейкая адгезия C2 на листе: СДВИГ	Методология CSTB	Н/мм²	± 5%	1,28
Ударопрочность (удар шар) с керамическим покрытием	Методология CSTB	Nº потрясения		4

мембрана DRY120

Хранение

Хранить в оригинальной не вскрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, предохранять от влаги при максимальной температуре 30°C. Беречь от прямого воздействия солнечных лучей.

Расход

1,10 м2 на м2 поверхности, подлежащей гидроизоляции.

Для получения дополнительной информации или специального использования обращаться в Технический Отдел. Email: revestech.ukraine@gmail.com