



Globally Proven
Construction Solutions

PERMACOLOR® SELECT

DS-281.0919

PERMACOLOR® SELECT – це затирка з високими характеристиками, що вперше пропонує рішення редиспергованих пігментів у цій галузі. PERMACOLOR® SELECT призначена для усіх типів житлових або торгових об'єктів і пропонує оптимальні властивості при виконанні найбільш вимогливих внутрішніх чи зовнішніх робіт. PERMACOLOR® SELECT легко змішується, наноситься і очищується, тому являє собою засіб, що швидко схоплюється, а також він придатний для закладення підлогових чи настінних швів товщиною від 1,5 до 12 мм.



ПЕРЕВАГИ І ХАРАКТЕРИСТИКА

- Перевищує вимоги стандарту ANSI A118.7
- Не потребує додаткової обробки – містить STONETECH® Sealer Technology
- Яскраві кольори, на яких мінімально помітні соляні розводи
- Посилена армуючими волокнами, що не допускають розтріскування і усадки.
- Засіб, що швидко схоплюється – ходіння можливе вже через 3 години.
- Має сертифікат GREENGUARD® низького вмісту ЛОС
- Забезпечує захист від плісняви і грибку.
- Може надаватися довчна гарантія LATICRETE® Lifetime Warranty.
- Палітра використовуваних пігментів PERMACOLOR SELECT COLOR KIT містить 52 кольори.

ВИРОБНИК

LATICRETE EUROPE S.R.L .

Via Viazza 1° Tronco nr 19

41043 Formigine (MO) – Італія

Тел. +39 059557680

info@laticreteurope.com

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Внутрішні і зовнішні роботи.
- Підходить для застосування у басейнах.
- Використовується з керамічною плиткою і натуральним каменем.

СЕРТИФІКАТИ



Специфікації продукту (типу III). Екологічна декларація продукції (EDP), зміна правил для груп однорідної продукції (PCR), оцінка життєвого циклу і декларація були перевірені незалежною організацією UL Environment відповідно до стандартів EN ISO 14025:2010, ISO 14040 і ISO



Низьке виділення хімічних речовин цього засобу сертифіковано (ULCOM / GG UL2818) у рамках програми UL GREENGUARD сертифікації хімічних викидів для будівельних матеріалів, обробки і предметів інтер'єру (стандарт UL 2818) компанії UL Environment.

Упаковка

PERMACOLOR® SELECT
Мішок 5,5 кг

PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT
5 x 100 г в коробках

Зберігання

PERMACOLOR SELECT може зберігатися до 12 місяців в сухому місці й оригінальній упаковці.
PERMACOLOR SELECT COLOR KIT може зберігатися до 5 років в сухому місці й оригінальній упаковці.

Рекомендації

- Не використовувати для швів шириною більше 12 мм.
- Додати чисту воду, що не містить солі.
- Не наливати надто багато води при замішуванні, так як це є основною причиною появи соляних розводів у затирці.
- Не використовувати для затирання швів плитки чи натурального каменю із пористою поверхнею, за наявності сумнівів перед виконанням роботи зробити пробне чищення.
- Не використовувати кислоти для видалення затверділої затирки.
- При замішуванні різних партій використовувати воду із барвником і порошок водній і тій самій пропорції, щоб уникнути різнотону.
- Якщо шви мають бути стійкими до впливу кислот, необхідно застосувати SPECTRALOCK® PRO GROUT.
- У разі того, якщо Ви не дотримаєтесь вказаного часу очікування для затирання швів, це призведе до утворення соляних розводів і карбонату кальцію, який виводиться на поверхню вологою, що проступає.
- В холодну пору року слід захистити затирку до її повного отвердіння.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Свіжа суміш*

Вода для замісу	16-18%
Жи	45-60
Отвер	3-4
	6

Характеристики

Міцність на розтягнення	3,5 МПа
Міцність на стискання	24,1 МПа
Міцність на вигин	8,6 МПа
Лінійна усадка (7 дн.)	0,1 %
Поглинання води	2,8 %

*Вказані вище дані заміряні при 23°C і відн. вологості 50% при вологості вентиляції. Дані можуть бути суттєво змінені умовами застосування та використовуваним методом нанесення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка

Міжплиточні шви мають бути очищені від пилу і залишків клею та мусять бути пустими не менше, ніж на дві треті. Шар клею повинен бути сухим. За використання поглинаючих матеріалів і за температури навколишнього середовища вище 25°C, лийте воду на шви доки вона не перестане поглинатися. Після цього почекайте декілька хвилин до початку затирання швів.

Замішування

Розчиніть пакет PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT (100 г) в 1 літрі чистої води. Після цього треба насипати порошок PERMACOLOR® SELECT (5,5 кг) і замісити. Використовуйте змішувач із низькою швидкістю оберту для отримання однорідної суміші без грудок. Витримайте суміш 2-3 хвилини, а потім знов перемішайте.

Нанесення

Наносьте суміш гумовим шпателем упоперек швів. Дочекайтесь часткового схоплювання затирки (вона стане матовою приблизно за 5-10 хвилин), після чого виконайте кінцеву очистку плиткової поверхні вологою губкою, часто промиваючи її. Чистка має бути повною. Розводи, що залишились, за наявності, можна видалити сухою ганчіркою наступного дня. Занадто рання чистка, коли затирка ще волога і м'яка може частково видалити її зі швів і

призвести до неоднорідності кольору.
Рекомендовано закладати шви на ділянках невеликих розмірів так, щоб можна було затирати шви і очищати плитку до надмірного висихання затирки.

Щоб полегшити видалення затверділої затирки, перед очисткою плитки губкою її можна очистити змоченим абразивним фетром. У випадку, якщо в результаті невідповідної чистки, на поверхні все одно будуть залишатися сліди затирки чи помітні розводи, можна використовувати кислотний миючий засіб STONETECH® CLEANER ACID для видалення залишків затирки з плитки.
Зачекайте 6 годин після затирки швів перед початком експлуатації підлоги.

НАЯВНІСТЬ І ЦІНИ

Наявність

Матеріали LATICRETE® і LATAPOXY® є в наявності у всьому світі. Для отримання інформації о дистриб'юторах зв'яжіться із компанією LATICRETE EUROPE S.r.l. за телефоном +39 059 557680. Для отримання інформації о дистриб'юторах онлайн зайдіть на сайт www.laticrete.eu

Ціни

Для отримання повної інформації про ціни зверніться до найближчого до Вас дилера продукції LATICRETE®.

ГАРАНТІЯ

Постачальник гарантує, що продукт не зіпсується в нормальних умовах застосування. Термін дії гарантії - один (1) рік. Звертайтеся до Технічного відділу.

ДОГЛЯД

LATICRETE® И LATAPOXY® є високоякісними продуктами, розробленими для отримання довговічних результатів, що не потребують догляду. Тим не менш, довговічність і характеристики тісно пов'язані з типом використаних засобів для чистки.

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБИ

Технічна підтримка

За консультацією звертайтеся: +39 059 557680
info@laticreteurope.com

Технічні характеристики і паспорти безпеки їх можна завантажити з нашої сторінки:
www.laticrete.eu

Попередження

Інформація та вказівки, наведені в технічних характеристиках, незважаючи на те, що вони були отримані за роки застосування продукції, мають вважатися приблизними. Оскільки LATICRETE® не має можливості безпосередньо контролювати умови укладки і спосіб застосування продукції. Той, хто має намір використовувати продукцію LATICRETE®, має провести належні випробування на будмайданчику для визначення придатності до передбаченого використання.
info@laticreteurope.com