



STONETECH® BulletProof® Sealer - профессиональное пенетрирующее защитное средство на водной основе, предназначенное для обеспечения максимальной защиты поверхностей от пятен и сильных масляных загрязнений. Этот препарат эффективно пропитывает самый пористый натуральный камень, плитку, кладку и затирку внутри и снаружи помещения. Не меняет естественный вид поверхностей. Отлично подходит для использования в местах с интенсивной эксплуатацией, таких как столешницы и парадные. Может применяться для стен и полов.

Применение:

- Столешницы
- Рабочая стена на кухне (фартук)
- Стена и пол

Преимущества:

- Максимальная защита от пятен
- Лучшая защита для самого пористого натурального камня, плитки, кладки, затирки
- Сохраняет первоначальный вид поверхности
- Формула на водной основе
- Для внутреннего и наружного использования
- Одобрено профессионалами

Рекомендуемые для применения поверхности:

- Гранит
- Мрамор
- Кварцит
- Известняк
- Травертин
- Песчаник
- Сальтильо (терркатовый камень)
- Блюстоун (голубоватый песчаник)
- Каменная плита
- Базальт
- Цементная затирка

Технические данные:

Физические свойства

Форма: жидкость

Цвет: светло-янтарный

Запах: незначительный

pH: 9-11

Удельный вес: 1,009

Меры предосторожности:

- Вдыхание препарат в высоких концентрациях пары могут раздражать дыхательную систему
- При контакте с кожей может вызвать раздражение кожи
- При попадании в глаза может вызвать раздражение глаз
- При проглатывании может вызвать дискомфорт

Инструкции по хранению и использованию: избегать длительного воздействие паров. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Не глотать. Избегать контакта с глазами и кожей. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать и не хранить выше 100 ° F (38 ° C). Не смешивать с другими химическими веществами. Не сливать в природные водные пути.

Подготовка поверхности:

Прочитайте инструкцию перед применением. Использовать только по назначению. Всегда тестируйте в небольшом незаметном месте и оставьте на 24 часа, чтобы определить желаемый результат. На швы с

цементной затиркой можно наносить спустя 72 часа после расшивки швов. Поверхность должна быть чистой, без восковых и других покрытий. Импрегнат можно наносить на влажные поверхности через час после того, как удалили воду. Температура поверхности должно быть между 50 ° F и 80 ° F (10 ° C и 26 ° C). Убедитесь, что помещение хорошо проветривается во время нанесения и до момента пока поверхность не высохнет. Не допускать детей и домашних животных, пока обрабатываемая поверхность не станет сухой.

Нанесение:

1. Убедитесь, что крышка закрыта и запечатана. Хорошо встряхните перед использованием.
2. Защитить поверхность, не предназначенную для обработки.
3. Обильно нанесите ровный слой STONETECH® Bullet Proof Sealer, используя малярный валик, валик, кисть или опрыскиватель низкого давления.
4. Дайте препарату проникнуть в основание в течение 10-15 минут. В течение этого времени держите поверхность влажной, добавляя препарат по мере необходимости. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ ПОВЕРХНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХЛА.
5. Тщательно протрите всю поверхность чистой, впитывающей тряпкой.
6. Для пористой поверхности может потребоваться второй слой. Если требуется второй слой, он должен быть нанесен в течение 30-40 минут от первоначального применения.
7. В случае уменьшения остатков препарата, повторно увлажните участок поверхности. Используйте нейлоновую губку для удаления остатков препарата. Вытрите насухо и протрите поверхность, используя впитывающее полотенце.
8. Полностью обработанная поверхность приобретает свойства через 24-72 часа после нанесения препарата. Эксплуатировать поверхность можно через 6-8 часов после нанесения. В случае необходимости более ранней эксплуатации, нужно застелить обрабатываемую поверхность, используя красную канифольную бумагу, чтобы защитить ее, до момента достижения полного эффекта от нанесения препарата.

Очистка инструмента:

Инструменты, используемые во время нанесения, должны быть вымыты в воде

Приблизительный расход:

- 946мл на 21,9м² при нанесении в один слой

Ожидаемый эффект:

- до 5 лет на внутренних поверхностях
- до 3 лет на наружных поверхностях

Для достижения наилучших результатов, процедуру ежегодно повторять.

Примечание:

Информация и инструкции, содержащиеся в этом листе, хотя они основаны на наших знаниях, полученных в течение многих лет применения, но являются только ориентировочными. Компания LATICRETE® не может напрямую контролировать условия и способы нанесения продуктов, поэтому не несет никакой ответственности в связи с их использованием.

Все кто хотят использовать продукты LATICRETE®, должны провести соответствующие тесты для определения специфики места применения. Указанные выше параметры являются типичными, но отражают используемые процедуры испытаний. Фактические параметры в местах использования будут зависеть от способа применения и местных условий.

Поставщик:

LATICRETE EUROPE S.R.L .
Via Viazza 1° Tronco nr 19
41043 Formigine (MO) –Włochy
Tel. +39 059557680
info@laticreteurope.com

Официальный дистрибьютор на территории Украины:

ООО «АМИ»
ул. М. Грушевского 39-Е
65031 Одесса, Украина
+38 (048) 705-80-23
+38 (050) 490-95-90
office@ami-stroy.com.ua
www.ami-stroy.com.ua