

## ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Продукт

Гнучка мембрана для гідроізоляції душових, облицьованих керамічною плиткою, для стін, підлог, а також будь-яких інших чутливих до води зон.

### Опис

Гнучка мембрана для гідроізоляції невеликих плоских дахів (балконів та терас) та ванних кімнат, стін та підлог у вологих приміщеннях. Виготовлена з етиленвінілацетатного кополімеру та покрита поліефірними та поліпропіленовими волокнами. Обидві сторони забезпечують оптимальне зчеплення з плитковим клеєм C2 S1/S2, що використовується при укладанні як приклесна мембрана. Мембрана повинна бути укладена з внахлест 10 см і герметизована клеєм **SEALPLUS**.



1170/001-DdP-2013/07/01  
EN 13956:2012



| Код       | Опис       | Упаковка                |
|-----------|------------|-------------------------|
| 544017945 | DRY50 1x30 | Рулон 1 x 30 м (30 м²)  |
| 544017952 | DRY50 1x5  | Рулон 1 x 5 м (5 м²)    |
| 544010090 | DRY50 30   | Рулон 1.2 x 30 м (36м²) |
| 544010076 | DRY50 5    | Рулон 1.2 x 5 м (6м²)   |
| 544010106 | DRY50 450  | Рулон 1.5 x 30 м (45м²) |
| 544010083 | DRY50 75   | Рулон 1.5 x 5 м (7.5м²) |

| Характеристика                     | Тест              | Од. вим.                                                                             | Допуск                      | Значення       |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Водонепроникність                  | EN 1928 Mét. B    |                                                                                      |                             | PASA           |
| Межа точності на розрив            | EN 12311-2 Mét. A | H/50 мм                                                                              | MLV L ≥ 395<br>MLV T ≥ 130  | L=395<br>T=130 |
| Подовження                         | EN 12311-2 Mét. A | %                                                                                    | MLV L ≥ 23<br>MLV T ≥ 190   | L=23<br>T=190  |
| Опір до зсуву швів                 | EN 12317-2        | H/50 мм                                                                              | MLV ≥ 110                   | 110            |
| Удароміцність                      | EN 12691          | мм                                                                                   |                             | PND            |
| Опір статичному навантаженню       | EN 12730 Mét.     | кг                                                                                   | MLV ≥ 20                    | =20            |
| Гнучкість при низьких температурах | EN 495-5          | °C                                                                                   | MLV ≥ 40                    | -40            |
| Вогнетривкість                     | EN 13501-1        | Euroclases                                                                           |                             | F              |
| Длина                              | EN 1848-2         | м                                                                                    | MDV: -0% y +5%              | 5 y 30         |
| Довжина                            | EN 1848-2         | м                                                                                    | MDV: -0,5% y + 1%           | 1, 1,2 y 1,5   |
| Щільність                          | EN 1849-2         | г/м²                                                                                 | MDV: -5% y + 10%            | 335            |
| Товщина                            | EN 1849-2         | мм                                                                                   | MDV: -5% y + 10%            | 0,52           |
| Видимі дефекти                     | EN 1850-2         |                                                                                      |                             | PASA           |
| Прямота                            | EN 1848-2         | мм                                                                                   | MLV g ≤ 50                  | g=50           |
| Площинність                        | EN 1848-2         | мм                                                                                   | MLV p ≤ 10                  | p=10           |
| Зміна лінійних розмірів            | EN 1107-02        | %                                                                                    | MLV: L ≤ -0.2<br>MLV: T ≤ 0 | L=-0,2<br>T=0  |
| Вплив хімічних речовин             | EN 1847           | Значення не змінюються через 28 днів насиченому розчині гідроксиду кальцію при 23°C. |                             |                |
| Стійкість до дифузії водяної пари  | UNE-EN 1931:2001  | м²·ч·Па/мг                                                                           |                             | 9,75           |

MLV: Значення встановлене виробником (під час випробувань). PND: Неоголошена вигода. MDV: заявлена виробником вартість (з допуском).

| Характеристика                                     | Тест             | Од.вим.       | Допуск | Значення   |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|------------|
| Водонепроникність перекриття із цементним клеєм C2 | Водяний стовб    | 1м / 24 ч     |        | герметична |
| Клейка цементна адгезія C2 на листі: ТЯГА          | Методологія CSTB | H/мм²         | ± 10%  | 0,9        |
| Клейка цементна адгезія C2 на листі: Сдвиг         | Методологія CSTB | H/мм²         | ± 5%   | 1,28       |
| Удароміцність (удар куля) з керамічним покриттям   | Методологія CSTB | Nº потрясіння |        | 4          |

# мембрана DRY120

## Зберігання

Зберігати в оригінальній не розкритій упаковці, у добре провітрюваному приміщенні, оберігати від вологи при максимальній температурі 30°C. Берези від прямої дії сонячних променів.

## Витрата

1,10 м2 на м2 поверхні, що підлягає гідроізоляції.

Для отримання додаткової інформації або спеціального використання звертайтеся до Технічного відділу  
Email: [revestech.ukraine@gmail.com](mailto:revestech.ukraine@gmail.com)